

## ملات خودتراز (ALEN-LEVELAGE)

این امر باعث پرشدن سوراخ های بستر همچنین چسبندگی بهتر می شود. سپس ملات آماده شده را بر روی سطح ریخته و با غلطک حباب گیر بلافاصله فرایند هواگیری را اجرا نمایید.

توجه ۱: همیشه آن مقدار از پودر را با آب مخلوط نمایید که حداکثر در مدت زمان ۵ دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.

توجه ۲: پس از نیمه خشک شدن ملات اجرا شده، سطوح را حداقل ۳۶ ساعت با اسپری نمودن آب یا به وسیله عایق های رطوبتی مرطوب نگه دارید.

## مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	پودر
رنگ	خاکستری
وزن مخصوص (kg/m <sup>3</sup> )	2200 ± 100
بسته بندی	پاکت ۲۵ کیلوگرم
یون کلر	ندارد

## ملاحظات

مدت نگهداری	یک سال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری	دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید، در محل خشک و خنک نگهداری شود
دمای سطح به هنگام اجرا	۵+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد

## حفاظت و ایمنی

به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.

در زمان اجرا از دستکش و عینک استفاده شود.

در صورت برخورد اتفاقی با چشم باید فوراً با آب و صابون شسته شود.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

این ماده آتشزا نیست.

ALEN-LEVELAGE ترکیبی با دوام، نفوذناپذیر و بستری اقتصادی است که جهت داشتن سطحی صاف و یکنواخت بدون اعمال هیچگونه پرداختی در کمترین زمان ممکن و معمولاً به ضخامت ۳ تا ۵۰ میلی متر اجرا می شود.

## خواص و اثرات

- کمترین انقباض و نشست
- خودتراز شونده
- مقاومت نسبی در برابر نفوذ آب و رطوبت
- صرفه جویی در هزینه زمانی، نیروی انسانی و ...
- چسبندگی عالی به سطح زیرین
- داشتن سطحی صیقلی و یکپارچه
- روانی مناسب و قابلیت اجرایی بالا
- بارگذاری سبک بعد از ۶ ساعت
- و ...

## موارد کاربرد

- تراز نمودن سطوح قدیمی و تخریب شده بتنی
- آماده سازی سطح برای اجرای انواع کفپوش از جمله اپوکسی، پلی اورتان و ...
- تراز نمودن سطح و آماده سازی آن برای اجرای پارکت، چوب و موکت
- و ...

## مقدار مصرف

بسته به مقدار تخلخل و ناهمواری های سطوح، حدود ۲,۲ کیلوگرم پودر ALEN-LEVELAGE برای اجرا یک متر مربع به ضخامت ۱ میلی متر مورد نیاز می باشد.

## روش مصرف

۲۵ کیلوگرم پودر ALEN-LEVELAGE را با حدود ۶ کیلوگرم آب مخلوط نمایید. بهتر است از هم زن برقی جهت دست یابی به مخلوطی همگن استفاده شود. در حین هم زدن، پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید و این عمل را تارسیدن به ملاتی یکدست و همگن ادامه دهید.

سطح زیر کار قبل از اجرا باید عاری از هرگونه چربی، غبار، رنگ و هرگونه ذرات سست گردد. بهتر است این عمل با استفاده از سنبلاست، برس های سیمی برقی و یا واتر بلاست انجام پذیرد. حتماً پیش از اجرای ملات ALEN-LEVELAGE، سطوح زیر کار را مرطوب نمایید و سپس ALEN-LFIX را در ۲ لایه به فاصله ۱۵ دقیقه بر روی سطح به وسیله فرچه اجرا نمایید.